

★必須項目
☆選択項目

1. セーター類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱い絵表示に従う (132よりも強い表示の場合はそれに従う) 平干し	製品寸法変化率 外観・縫製 変退色 プリード(白場汚染) 斜行(%以内) パッカリング	平干し 異常がないこと 4級以上 4-5級以上 7% -	<ul style="list-style-type: none"> 編地製品は洗濯前製品重量を測定し明記する。 ゴム編で巾方向の回復力がある縮みは、寸法基準値適用除外【洗濯・乾燥方法の特例】 5G以下のセーターは「C3G法ネット使用平干し」 110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」
	☆繰返し5回洗濯 JIS-L-1930 C4M吊干し	外観 変退色 プリード(白場汚染)	異常がないこと 1回後 4級以上 5回後 3級以上 4-5級以上	<ul style="list-style-type: none"> 蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の注意表示を付けること。 スリット・前割れ・糸方向の柄がある製品は斜行5%以内
	☆耐商業ウェットクリーニング性 JIS-L-1931-4 W1～W3法(又はCW1～CW3法) 取扱い表示に従う	製品寸法変化率 外観・縫製 変退色 プリード(白場汚染) パッカリング	±3% 異常がないこと 4級以上 4-5級以上 -	<ul style="list-style-type: none"> 特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ポンティング製品等に適用 家庭洗濯不可かつウェットクリーニング可の商品に適用
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 W1～W3法(又はCW1～CW3法) 取扱い表示に従う	外観 変退色 プリード(白場汚染)	異常がないこと 1回後 4級以上 3回後 3級以上 4-5級以上	<ul style="list-style-type: none"> 特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ポンティング製品等に適用
	☆耐商業ドライクリーニング性 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱い絵表示に従う	製品寸法変化率 外観・縫製 変退色 プリード(白場汚染) パッカリング	±3% 異常がないこと 4級以上 4-5級以上 -	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可商品に適用
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱い絵表示に従う	外観 変退色 プリード(白場汚染)	異常がないこと 1回後 4級以上 3回後 3級以上 4-5級以上	<ul style="list-style-type: none"> 特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ポンティング製品等に適用
	★耐光	変退色	3級以上	<ul style="list-style-type: none"> 蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 毛30%以上は4級以上(淡色は除く)
	☆洗濯	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上	<ul style="list-style-type: none"> 水洗い可表示のものに適用
	☆水	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可表示のものに適用
	★汗	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上	<ul style="list-style-type: none"> 異色濃淡の組合せ以外の「毛・綿70%以上含むもの」は汚染2-3級
染色堅ろう度試験	★摩擦	乾燥 湿潤	4級以上 2-3級以上	<ul style="list-style-type: none"> 濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コール天3級 濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コール天1-2級
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染 汚染	4級以上/3-4級以上 (*1) 4級以上	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可表示のものに適用
	色泣き	汚染	4-5級以上	
	酸素系漂白	変退色	4級以上	<ul style="list-style-type: none"> 酸素系漂白表示品に適用
	毛羽付着 表面フラッシュ 破裂強さ	3級以上 「表面フラッシュなし」 炎10cm未満 300kPa以上		<ul style="list-style-type: none"> 表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用 起毛製品で起毛部分の纖維がセルロース系纖維50%以上に適用
	安全	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下 30 μg/g(ppm)以下		<ul style="list-style-type: none"> 法規制品に適用(全色・全パーツ)

【注意】

- 付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験」を行う。
- テープ・パッピング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。

(*1)異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡ください。