

★必須項目  
☆選択項目

## 7. スカート・キュロット類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考	
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱表示に従う (132よりも強い表示 の場合はそれに従う) 吊干し	製品 寸法 変化 率	織地 吊干し	丈 ±3% 巾 -5~+3%	
			編地	丈 ±3% 巾 -6~+3%	
		外観・縫製	異常がないこと	・編地製品は洗濯前製品重量を測定し明記する。 ・「グレース(楊柳・縮緬等)」の製品の中方向は-15~0% 【洗濯・乾燥方法の特例】	
	☆繰返し5回洗濯 JIS-L-1930 C4M吊干し	製品 寸法 変化 率	外観	異常がないこと	・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」
			変退色	4級 以上	・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否 判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の 注意表示を付けること。
		ブリード(白場汚染)	4-5級 以上	・スリット・前割れ・タテ方向の柄がある製品は斜行5%以内 ・織地製品に適用	
耐商業ウエットクリーニング性	☆耐商業ウエット クリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又は CW1~CW3法) 取扱表示に従う	製品 寸法 変化 率	外観・縫製	異常がないこと	・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
			変退色	4級 以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級 以上		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 W1~W3法(又は CW1~CW3法) 取扱表示に従う	製品 寸法 変化 率	外観	異常がないこと	・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、 コーティング、フロッキー、ホーンディング製品等に適用
			変退色	1回後 4級 以上 3回後 3級 以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級 以上		
耐商業ドライクリーニング性	☆耐商業ドライ クリーニング性 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱表示に従う	製品 寸法 変化 率	外観・縫製	異常がないこと	・ドライクリーニング可商品に適用
			変退色	4級 以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級 以上		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱表示に従う	製品 寸法 変化 率	外観	異常がないこと	・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、 コーティング、フロッキー、ホーンディング製品等に適用
			変退色	1回後 4級 以上 3回後 3級 以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級 以上		
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級 以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)	
	☆洗濯	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・水洗い可表示のものに適用	
	☆水	汚染	(*1) 4級 以上		
	☆汗	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は 汚染2-3級	
	★摩擦	乾燥	4級 以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コールド天3級	
		湿潤	2-3 級以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コールド天1-2級	
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級 以上/3-4級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用	
	色泣き	汚染	(*1) 4級 以上		
	酸素系漂白	汚染	4-5級 以上		
	変退色	4級 以上	・酸素系漂白表示品に適用		
物性	毛羽付着	3級以上 合繊ワースは、3.5級以上	・表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用		
	ピリング	織10H 編5H 3級 以上			
	パイル保持性	60% 以上	・コールド天・別珍に適用		
	引張強さ	タテ/ヨコ 196N 以上			
	引裂強さ	タテ/ヨコ 9.8N 以上			
	滑脱抵抗力	厚地(200g/m <sup>2</sup> 以上) 5mm以下 薄地(200g/m <sup>2</sup> 未満) 3mm以下	・絹織物、サテン、織密度の粗い製品に適用 ・荷重は厚地117.7N、薄地49.0N		
	スナッグ	3級 以上	・糸が布面に浮いた組織の物、引掛り易いと思われる物		
	破裂強さ	300kPa 以上			
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下	・法規製品に適用(全色・全パーツ)		
	特定芳香族アミン	30 μg/g(ppm)以下			

【注意】

- ・付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験を行う。
- ・テープ・パピング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。
- (\*) 異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。