

★必須項目
☆選択項目

8. パンツ・スラックス類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考	
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱い表示に従う (132よりも強い表示の場合にはそれに従う) 吊干し	製品寸法変化率 織地 編地	吊干し	丈 ±3% 巾 -5~+3%	<ul style="list-style-type: none"> ・編地製品は洗濯前製品重量を測定し明記する。 ・「クレープ(楊柳・縮緬等)」の製品の巾方向は-15~0%【洗濯・乾燥方法の特例】 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」 ・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の注意表示を付けること。 ・スリット・前割れ・疋方向の柄がある製品は斜行5%以内 ・織地製品に適用 ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用
			丈 ±3% 巾 -6~+3%	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用 ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用 	
		外観・縫製	異常がないこと		
		変退色	4級 以上		
		プリント(白場汚染)	4-5級 以上		
		斜行(%以内)	織物 3% 編物 7%	<ul style="list-style-type: none"> ・スリット・前割れ・疋方向の柄がある製品は斜行5%以内 ・織地製品に適用 	
	パッカリング	3級 以上			
	☆繰返し5回洗濯 JIS-L-1930 C4M吊干し	外観	異常がないこと	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用 	
		変退色	1回後 4級 以上 5回後 3級 以上		
		プリント(白場汚染)	4-5級 以上		
耐商業ウエットクリーニング性	☆耐商業ウエットクリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又はCW1~CW3法) 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用 	
		外観・縫製	異常がないこと		
		変退色	4級 以上		
		プリント(白場汚染)	4-5級 以上		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 W1~W3法(又はCW1~CW3法) 取扱い表示に従う	パッカリング	4級 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用 	
		外観	異常がないこと 1回後 4級 以上		
		変退色	3回後 3級 以上		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱い表示に従う	プリント(白場汚染)	4-5級 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライクリーニング可商品に適用 ・織地製品に適用 ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用 	
		製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%		
		外観・縫製	異常が無いこと		
変退色		4級 以上			
染色堅ろう度試験	☆耐光	変退色	3級 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く) ・水洗い可表示のものに適用 ・ドライクリーニング可表示のものに適用 ・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は汚染2-3級 ・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コル天3級 ・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コル天1-2級 ・ドライクリーニング可表示のものに適用 ・セルロース系繊維を含む「スラックス・パンツ」に適用 ・セルロース系繊維を含む「パンツ」に適用 ・酸素系漂白表示品に適用 ・表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用 ・毛混の「スラックス・パンツ」に適用 ・コル天・別珍に適用 	
	☆洗濯	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上		
	☆水	汚染	(*1) 4級 以上		
	☆汗	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上		
		汚染	(*1) 4級 以上		
	☆摩擦	乾燥	4級 以上		
		湿潤	2-3 級以上		
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級 以上/3-4級 以上		
		汚染	(*1) 4級 以上		
	色泣き	汚染	4-5級 以上		
汗耐光	変退色	3級 以上			
塩素処理水	変退色	3級 以上			
酸素系漂白	変退色	4級 以上			
物性	毛羽付着	3級以上 合繊フリースは、3.5級以上	<ul style="list-style-type: none"> ・セルロース系繊維を含む「スラックス・パンツ」に適用 ・セルロース系繊維を含む「パンツ」に適用 ・酸素系漂白表示品に適用 ・表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用 ・毛混の「スラックス・パンツ」に適用 ・コル天・別珍に適用 		
	ピリング	織10H 編5H 3級 以上			
	パイル保持性	60% 以上			
	引張強さ	タテ/ヨコ 196N 以上			
	引裂強さ	タテ/ヨコ 9.8N 以上			
	摩擦強度 (E法)	毛10000回以上(スーツ20000回以上)			
	性	滑脱抵抗力		厚地(200g/m ² 以上) 5mm以下 薄地(200g/m ² 未満) 3mm以下	
スナッグ		3級 以上			
破裂強さ		300kPa 以上			
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下	<ul style="list-style-type: none"> ・法規制品に適用(全色・全パーツ) 		
	特定芳香族アミン	30 μg/g(ppm) 以下			

【注意】
 ・付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験を行う。
 ・テープ・バイキング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。
 (*1)異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。