

★必須項目
☆選択項目

10. マフラー・ストール類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考	
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱表示に従う (132よりも強い表示 の場合はそれに従う) 平干し	製品寸法変化率	-6~+3%	<ul style="list-style-type: none"> 水洗い可商品に適用 「クレープ(楊柳・縮緬等)」の製品の巾方向は-15~0%【洗濯・乾燥方法の特例】 	
		外観・縫製	異常が無いこと		
		変退色	4級以上	<ul style="list-style-type: none"> 110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」 蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の注意表示を付けること。 	
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上		
		斜行(%以内)	織物 3% 編物 7%	<ul style="list-style-type: none"> スリット・前割れ・タテ方向の柄がある製品は斜行5%以内 家庭洗濯不可かつウェットクリーニング可の商品に適用 	
		製品寸法変化率 外観・縫製	±3% 異常がないこと		
耐商業ドライ性	☆耐商業ウェット クリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又はCW1 ~CW3法) 取扱表示に従う	製品寸法変化率 外観・縫製	±3% 異常がないこと	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可商品に適用 	
		変退色	4級以上		
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上		
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級以上	<ul style="list-style-type: none"> 蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 毛30%以上は4級以上(淡色は除く) ブリード及び白場汚染が認められないこと 	
	☆洗濯	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上		
	★水	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可表示のものに適用 ブリード及び白場汚染が認められないこと 異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は汚染2-3級 	
	★汗	変退色/汚染 汚染	4級以上/3級以上 (*1) 4級以上		
	★摩擦	乾燥 湿潤	4級以上 2-3級以上	<ul style="list-style-type: none"> ブリード及び白場汚染が認められないこと 濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級 濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級 	
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染 汚染	4級以上/3-4級以上 (*1) 4級以上		
	色泣き	汚染	4-5級以上	<ul style="list-style-type: none"> ドライクリーニング可表示のものに適用 ブリード及び白場汚染が認められないこと 	
	酸素系漂白	変退色	4級以上		
	物性	ピリング	織10H 編5H	3級以上	<ul style="list-style-type: none"> 酸素系漂白表示品に適用
		毛羽付着		3級以上	
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの	A-Ao 0.05以下	<ul style="list-style-type: none"> 法規製品に適用(全色・全パーツ) 	
	特定芳香族アミン		30 µg/g(ppm)以下		

【注意】

(*1):異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。