

★必須項目  
☆選択項目 無印は任意

# 14. 帽子

		試験項目	適用規格	判定基準	特例判定基準・対象品及び備考	
製品検査	製	★組成表示		家庭用品品質表示法 適正であること		
		★取扱表示		家庭用品品質表示法 適正であること		
		★サイズ表示		頭囲 適正であること		
		★原産国表示		不当景品類および不当表示防止法 適正であること		
		★外観・縫製		縫製検査標準規格 異常がないこと		
	品	★耐洗濯性 (製品で実施) 取扱い表示の方法に 従う	JISL1930	外観・縫製	異常がないこと	編地(回復性のあるものは除外)、織地、 合成皮革 ・乾燥は取扱い取扱い表示の方法に従う
				寸法変化率	頭囲 ±3% その他 -4%~+3%	
	変退色			4級以上		
	ブリード			4-5級以上		
	査	☆耐洗濯性(5回) (製品で実施)	JISL1930 C4M 吊干し	外観・縫製	風合い・外観変化が少ないこと	編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織地の 特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティング、フロッ キー、ボンディングの加工製品に適用、水洗い可の合成 皮革、マシンウオシヤブル表示商品 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」 ネット表示の場合は表示に従う ・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
				寸法変化率	頭囲 ±3% その他 -5%~+3%	
	変退色			3級以上		
	ブリード			4-5級以上		
	査	☆耐商業ウエット クリーニング性 取扱い表示に従う	JIS-L- 1931-4 W1~W3 法(又は CW1~ CW3法)	外観・縫製	異常がないこと	編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティン グ、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、合 成皮革
				寸法変化率	頭囲 ±2% その他 ±3%	
	変退色			4級以上		
	ブリード			4-5級以上		
	査	☆耐商業ウエット クリーニング性(5回) 取扱い表示に従う	JIS-L- 1931-4 W1~W3 法(又は CW1~ CW3法)	外観・縫製	異常がないこと	編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティン グ、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、合 成皮革
寸法変化率				頭囲 ±2% その他 ±3%		
変退色	3級以上					
ブリード	4-5級以上					
査	☆耐商業ドライ クリーニング性 取扱い表示に従う	JISL1931 P2又はF2	外観・縫製	異常がないこと	編地(回復性のあるものは除外) 織地、合成皮革	
			寸法変化率	頭囲 ±2% その他 ±3%		
変退色			4級以上			
ブリード			4-5級以上			
査	☆耐商業ドライ(3回) クリーニング性 取扱い表示に従う	JISL1931 P2又はF2	外観・縫製	異常がないこと	編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティン グ、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、合 成皮革	
			寸法変化率	頭囲 ±2% その他 ±3%		
変退色			3級以上			
ブリード			4-5級以上			
生地	染色堅 牢度	★耐光(第3露光法)	JISL0842	変退色 4(3)級以上	( ) 淡色に適用。蛍光増白剤の黄変は判定より除外	
		☆洗濯	JISL0844	変退色/汚染 4(3-4)級以上/3(2-3)級以上 汚染 4級以上	水洗い可の表示に適用( ) デニム素材 異色濃淡組合せ	
		★汗	JISL0848	変退色/汚染 4級以上/3(2-3)級以上 汚染 4級以上	ドライのみ表示のものは除外。( ) 毛・絹30%以上に適用 異色濃淡組合せ	
		☆水	JISL0846	変退色/汚染 4(3-4)級以上/3(2-3)級以上 汚染 4級以上	ドライのみ表示のものに適用。( ) 毛・絹30%以上に適用 異色濃淡組合せ	
		★摩擦	JISL0849	乾燥 3-4級(3)以上 湿潤 2-3(2)級以上	( ) 濃色・特殊プリント・起毛品及びデニム・別珍・コール天 ( ) 濃色・特殊プリント・起毛品に適用。デニム・別珍・コール天1-2級	
		☆ドライ	JISL0860	変退色/汚染 4級以上/3級以上 汚染 4級以上	ドライクリーニング可表示のもの 異色濃淡組合せ	
		☆汗耐光	JISL0888B法	変退色 3級以上	セルロース系30%以上に適用	
		☆酸素系漂白	JISL0889	変退色 4級以上	・酸素系漂白表示品に適用	
		物性	ピリング	JISL1076A法	織10H/編5h 3級以上	抗ピル表示商品
		機能性	毛羽付着	セロテープ法	3級以上	起毛加工の生地、獣毛
安全	☆紫外線遮蔽性	JISL 1925	遮蔽率 90%以上	機能性をうたったもの		
	混用率	JIS L 1030~1031		繊維製品に適用		
安全	☆遊離ホルムアルデヒド	JISL1041	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下	・法規製品に適用(全色・全パーツ)		
	特定芳香族アミン		30 µg/g(ppm)以下			

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡ください。