

★必須項目
☆選択項目

12. 手袋

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
耐洗濯性	★耐洗濯性 取扱い表示に従う	製品寸法変化率 織物	-5~+5%	
		編物	±3%	
	自然乾燥 取扱い表示に従う	外観・縫製	異常のないこと	
		変退色	4級以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上	
☆耐商業ウエット クリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又はCW1 ~CW3法) 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	±3%	・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用 ・目立たないこと	
	外観・縫製	異常がないこと		
	変退色	4級以上		
	ブリード(白場汚染)	4-5級以上		
耐商業ドライ性	☆耐商業ドライ クリーニング性 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	±3%	・ドライクリーニング可商品に適用 ・目立たないこと
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上	
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)
	★洗濯	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・水洗い可表示の製品に適用 ・合皮、本革は免除
		汚染	(*1) 4級以上	
	水	変退色/汚染	4級以上/3級以上	
		汚染	(*1) 4級以上	
	★汗	変退色/汚染	4級以上/3級以上	
		汚染	(*1) 4級以上	
	★摩擦	乾燥	4級以上	・淡色のものは除く
湿潤		2-3級以上		
☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用	
酸素系漂白	変退色	4級以上	・酸素系漂白表示品に適用	
物性	☆引張強さ	JIS L 1096 スリップ法	タテ 150N以上 ヨコ 120N以上	
	☆破裂強さ	JIS L 1096 ミュレン法	300kPa以上	・編物製品に適用
	★ピリング	JIS L 1076 ICI法(5時間)	3級以上	・合繊混2.5級
安全性	☆遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下 上記以外は75 μg/g(ppm)以下		・法規製品に適用(全色・全パーツ)
	特定芳香族アミン	30 μg/g(ppm)以下		

【注意】

(*1) 異色濃淡組合せ品に適用

天然皮革製手袋は雑貨工業品品質表示規程による表示が必要。

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡ください。